


AMPCO® 알루미늄 청동


이 우수한 합금은 스테인리스 스틸, 티타늄,
저탄소강이나 알루미늄의 튜브밴딩과 프로파일에 사용됩니다.



AMPCO® 21로 제작된
세개의 볼멘드릴



AMPCO®25 멘드릴을
이용한 스테인리스 스틸
튜브의 끝(end) 성형.



AMPCO®25 멘드릴을
이용한 2 단계의
튜브 확관




AMPCO®18 인서트 와이퍼 금형.



튜브 직경 142mm를 위한
AMPCO® M4의
와이퍼 다이 블록



AMPCO® 18.23의 3볼 멘드릴.



소형 더브테일을 지닌
AMPCO®M4 와이퍼 다이.



멘드릴과 같은 AMPCO®18.23의
복수 적층 금형



AMPCO®18의 박스 멘드릴



유럽(본사) AMPCO METAL S.A.

Route de Chésalles 48
P.O. Box 45,1723 Marly
SWITZERLAND
TOLL FREE PHONE: 800 8080 5050
Tel.: + 41 26 439 93 00
Fax.: + 41 26 439 93 01
info@ampcometal.com

인도 AMPCO METAL INDIA PVT LTD

Gat no.357/73, Plot no.12&13
Waghjainagar road
Kharabwadi Chakan
Pune 410501
MAHARASHTRA INDIA
Tel: + 91 2135 610810
Fax: + 91 2135 610811
infoindia@ampcometal.com

브라질 AMPCO METAL Brasil Ltda.

Rua Dona Francisca 8400 - galpão 2
Zona Industrial Norte
Joinville, SC - 89219-600
Tel.: + 55 47 3305 0020
Fax: + 55 47 3305 0021
infobrasil@ampcometal.com

대한민국 AMPCO METAL INDIA PVT LTD

한국암코메탈 주식회사
경기도 화성시 봉담읍 전원길 46 (우: 18334)
46, Jeonwon - gil, Bongdam - eup,
Hwaseong - si, Gyeonggi - do, Korea
Tel: + 82 (0) 31 548 1107
Fax: + 82 (0) 31 548 1108
infokorea@ampcometal.com

미국 AMPCO METAL Inc.

1221 Grandview Parkway
Suite 100
Sturtevant, WI 53177
TOLL FREE PHONE: + 1 800 844 6008
Tel: + 1 847 437 6000
Fax: + 1 847 437 6008
infousa@ampcometal.com

www.ampcometal.com





알루미늄 청동

AMPCO® 알루미늄 청동
생산 공정

AMPCO METAL 참조	ASTM	공칭 화학 조성 (잔여 구리)							기계적 및 물리적 성질							사용 가이드라인			권장 응용분야		
		Sn 주석	Zn 아연	Pb 납	Al 알루미늄	Fe 철	Ni 니켈	Mn 망간	밀도 D Kg/dm ³	인장강도 Rm Mpa	항복강도 Rp 0.2 Mpa	연신율 A ₅ %	경도 HBW 10/3000	열전도율 W/mk	선행계수 10 ⁶ /K	마찰계수 비윤활	운활제 필요	평균 속도 m/s	평균 부하 Mpa		
AMPCO® 청동	AMPCO® 8		0.25		6.5	2.5			7.95	552	283	40	153	54	16	0.17	중간	1.5	85	부식, 마모 및 공동현상 피팅에 대해 양호한 저항력이 필요할 때마다 사용됨. 화학 및 해양산업의 소재 블록에 이상적임. 부싱, 베어링 및 마모 스트립에도 사용됨.	
	AMPCO® 18				10.5	3.5			7.45	724	365	14	192	63	16	0.18	중간	1.5	100	식품용으로 승인된 소재. 기어, 워털, 부싱 및 베어링에 적합한 소재. 슬라이딩 마모와 파로 저항이 필요한 모든 응용분야에 표준이 됨. 나사조인너트, 슬리퍼, 브레이커 블록으로 철강산업에 사용.	
	AMPCO® 18.23				10.5	3.5			7.45	758	386	16	207	59	16	0.18	중간	1.5	100	이 열처리 합금은 내외곡성을 부여함. 무기운 하중과 충격 조건하에서도 성공적인 성능을 발휘함.	
	AMPCO® 21				13.1	4.4		2	7.21	758	420	1.0	286	46	16	0.21	중간	0.7	115	하든강을 대체하는 마모 스트립과 충격이 없는 몇 종류의 캠에 사용됨. 금형 링 인서트와 벤딩, 성형 및 인발 공정에 성형틀로 가장 많이 사용됨. 센터리스 연삭을 위한 지지 블레이드로 광범위하게 이용됨.	
	AMPCO® 22				14.1	4.7		2	7.06	724	427	0.5	332	42	16	0.25	중간	0.6	120	약 50%의 감마 2상과 50%의 베타상을 지닌 이중 구조. 탁월한 내압축성 및 내마모성. 공차 유지가 필수인 성형 및 인발에 사용.	
	AMPCO® 25		특허 소재							6.93	압축강도 Rmc 1580	압축강도 Rpc 0.1 710	0.2	364	33	16	0.30	중간	0.5	125	특허 합금. 극한의 경도, 압축강도 및 양호한 마찰력을 통해 스테인리스 스틸이나 타타늄이 가공될 때 성형소재로 이상적. 롤벤더 및 와이퍼 디아로 사용됨. 딥드로잉 공정에 필수임.
	AMPCO® 26		특허 소재							6.93	압축강도 Rmc 1601	압축강도 Rpc 0.1 720	0	420	33	16	0.32	중간	0.4	130	이 특허합금은 특출한 결과를 가져다 주는 극한의 강도를 보여준다. 극한의 경도로 취급과 가공에 특별한 주의가 필요하다. 거대한 등력 및 극한의 압력 하에 스테인리스 스틸 디아, 성형 틀에 사용된다.
	AMPCO® 45	AMS 4640 AMS 4880			10	2.5	5	1.5	7.53	814	517	15	228	46	16.2	0.23	높음	1.5	90	연마 마모, 마찰, 변형 및 화학적 침식, 항공기 부싱, 브프 및 해양 사프트, 마모링, 밸브 스플린 및 시트, 그리고 기계 공구 부품과 관련된 응용분야에 쓰이는 고강도 합금이다. 스파크의 저항성은 폭발적인 환경의 방폭공구용으로 적합하다.	
	AMPCO® M4	AMS 4590 AMS 4881			10.5	4.8	5	1.5	7.45	1000	793	8	260/300	42	16	0.23	높음	1.0	330	식품용으로 인증된 소재. 항공기 사양을 위해 개발됨. 기어 및 접이식들이 척특장치 어셈블리, 엔진 스파이서 배어링용 합금. 내부식성과 함께 높은 온도 조건에서 더 높은 기계적 물성이 필요한 곳에서 사용이 증가하고 있다. 뉴브랜딩 공정에 전형적인 응용분야 (멘드릴, 와이퍼다이).	

주조 :



변형 :



멘드릴과 볼용
AMPCO® 18 환봉




와이퍼 다이 볼록용
AMPCO® 18 사각바



인서트 와이퍼 금형용
AMPCO® 18 튜브

자사의 합금의 제공 외에도, AMPCO®는 귀하의 사양과 도면에 따라 완성품을 제공하여 귀사를 지원할 수 있습니다.



AMPCO® 소재는 단순한 플러그에서부터 다수의 볼멘드릴까지 유용합니다.

